



POLYLITE 160-DTM®

POLIURETANO ACRÍLICO ALIFÁTICO.

ACABADO DIRECTO A METAL DE SECADO RÁPIDO

DESCRIPCION

POLYLITE 160-DTM® es un acabado catalizado de poliuretano para aplicación directa a metal (DTM); formulado con pigmentos inhibidores de corrosión de última generación libres de plomo y/o metales pesados.

CARACTERISTICAS:

POLYLITE 160-DTM® forma una película brillante, de secado rápido, con buenas propiedades mecánicas y excelente adhesión a todas las superficies metálicas, incluso acero galvanizado y algunos sustratos normalmente muy difíciles de pintar (p. ej. plásticos varios). Una sola capa de este producto aplicada directamente sobre el sustrato, sin primario, basta para proteger eficazmente contra la corrosión, asegurando un desempeño notable y duradero. En exposición prolongada al exterior, no presenta cambios en brillo o color.

USOS:

Se utiliza para el pintado interior y exterior de carrocerías de diversos materiales como aluminio, lámina galvanizada, lámina negra, vidrio y fibra de vidrio, sin necesidad de aplicar primario alguno. Así mismo, se recomienda para labores de mantenimiento industrial generalizado (en caso de aplicarse directamente sobre lámina negra, para asegurar una efectiva protección anticorrosiva, se debe alcanzar un espesor de película seca total de 4.0 - 5.0 mils.). En protección y restauración de esculturas, estatuas y monumentos históricos realizados en cobre, bronce o latón.

SISTEMA RECOMENDADO:

POLYLITE 160-DTM® (2.0 - 5.0 mils.) directo al sustrato.

COLORES:

Cualquier color sobre pedido.

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Densidad: @ 25°C 1.1000 - 1.2500 g /cm³
Viscosidad: @ 25°C 400 - 600 Cps (Mezcla) *
Sólidos en Peso: > 60 %
Sólidos en Volumen: > 45%
V O C: < 420 g/L

Rendimiento Teórico:

8.86 m²/L a 2 mils.

Espesor Seco Recomendado:

2.0 - 5.0 mils.

PROPIEDADES FISICAS:

Resistencia a :

Luz: Excelente
Corrosión: Excelente
Abrasión: Buena
Temperatura: 90 °C

Flexibilidad: Pasa mandril cónico

Adherencia: 100 %

Dureza: 4 H

Brillo: > 85 UDB @ 60°

PROPIEDADES QUIMICAS:

Acidos: Excelente Salpicaduras

Alcalis: Buena Salpicaduras

Disolventes: Buena Derrames

Agua: Excelente Intermitente

Gasolina: Excelente Derrames

SECADO:

Libre de Polvo: < 10 minutos

Al Tacto: < 30 minutos

Duro: 24 horas

Repintado: 1 - 24 horas

Para Inmersión: No se recomienda

PRESENTACION:

En JUEGO 1.250, JUEGO 5.000, JUEGO 10.000, JUEGO 20.000, JUEGO 25.000 LITROS

APLICACION:**Método:**

Brocha, pistola de media presión, Airless, H.V.L.P., EPA.

Adelgazador:

S-121 máximo el 30 %. *ver observaciones.

Relación de Mezcla:

4.00 Partes en Volumen POLYLITE 160-DTM-B

1 Parte en Volumen REACTOR R-75-T

Vida Útil (Pot Life):

< 2 Horas

Substratos con aplicación directa:

Acero galvanizado, Aluminio, Acero, Plásticos de ingeniería, Bronce, Cobre, Latón

PREPARACION DE SUPERFICIE:

Asegurarse que la superficie se encuentre libre de grasa, polvo, humedad, óxido o cualquier otro contaminante. Para tal efecto podrán utilizarse métodos mecánicos y/o manuales de limpieza.

* EN ACERO GALVANIZADO SE RECOMIENDA:

1.- Realizar limpieza con agua y jabón para remover contaminantes solubles en agua.

2.- Posterior limpieza con desengrasante base solvente NERCLEAN 1350 o similar para remover contaminantes solubles en hidrocarburos.

ALMACENAJE:

Conservados en el recipiente original herméticamente cerrados y almacenados en un lugar fresco, seco y bien ventilado.

POLYLITE 160-DTM Base: 12 meses, Reactor R-75 T: 6 meses.

CONDICIONES DE APLICACION:

No se aplique este producto si la temperatura ambiente está abajo de 4°C o por arriba de los 43°C. No se aplique este producto si la temperatura del sustrato no se encuentra al menos a 3°C por encima del punto de rocío y la humedad relativa en el ambiente es mayor del 85%.

No se deberá mezclar pintura ya preparada con reactor, con pintura nueva

Lavar perfectamente el equipo al terminar de aplicar el producto.

PRIMARIOS RECOMENDADOS**OBSERVACIONES:**

Este producto cumple con la prueba de:

Impacto (ASTM D2794): > 40 lb/in.

CAMARA SALINA (ASTM B-117) > 500 HRS

INTEMPERISMO ACELERADO (ASTM D4587): 600 HRS.

SECADO FORZADO: 10 MIN DE FLASH Y 30 MIN @ 60 C

POLYLITE®160-DTM, TAMBIÉN SE PUEDE APLICAR

DIRECTAMENTE SOBRE COBRE, BRONCE Y LATÓN.

SIGUIENDO EL PROCESO DE PREPARACIÓN DE

SUPERFICIE DESCRITA EN EL MANUAL DE APLICACIÓN.

EN CASO DE QUE TENGA ALGÚN TRATAMIENTO DE

PROTECCIÓN SERÁ NECESARIO HACER PRUEBAS DE

COMPATIBILIDAD.

NOTA:

UNA VEZ HECHA LA MEZCLA Y DESPUÉS DE HABER

TRANSCURRIDO EL TIEMPO DE VIDA DE MEZCLA NO SE

USARÁN LOS SOBRES AUNQUE ESTÉ LÍQUIDO, YA

QUE SE ENCONTRARÁ REACCIONADO, EN CASO DE

USARSE SE PRESENTARÁN PROBLEMAS DE SECADO Y

DE ADHERENCIA.

*** SI LA APLICACIÓN VA A ESTAR SOMETIDA A UNA

ALTA HUMEDAD Y SALINIDAD (AMBIENTE

MARINO-COSTERO) SE RECOMIENDA APLICAR EL

PRIMARIO ANTICORROSIVO DUREPOXY® CR.

*CONSIDERAR QUE PARA EL COLOR NEGRO PRESENTA

UNA VISCOSIDAD MENOR QUE LOS DEMÁS COLORES

POR LO QUE EL SOLVENTE DE DILUCIÓN SE DEBE DE

CONSIDERAR EN UN PORCENTAJE MENOR

DEPENDIENDO DEL EQUIPO DE APLICACIÓN, MÉTODO Y

HABILIDAD DEL PINTOR.

PRECAUCION:

Este producto deberá aplicarse en áreas bien ventiladas y con equipo de seguridad adecuado como son mascarilla con doble filtro de carbón activado, goggles, ropa de algodón y guantes ya que contiene sustancias cuya inhalación prolongada pueden afectar la salud.

Consulte a su asesor técnico antes de aplicar.

ATENCION:

Estas sugerencias y datos están basados en información actualizada y son ofrecidas de buena fé pero sin garantía en lo concerniente a la aplicación del producto, ya que las condiciones y métodos de aplicación se encuentran fuera del control de la empresa. Antes de la utilización definitiva del producto, recomendamos al usuario realizar una evaluación detallada del mismo, las muestras le serán proporcionadas por la Empresa.

A14-08-0160-0011- -1200

Fecha de Revisión : 08/08/2017