



C.F.E. A-26 NORMA

COPOLÍMERO VINIL ACRÍLICO

ACABADO LÁTEX BASE AGUA ANTIFLAMA

DESCRIPCION

C.F.E. A-26 NORMA es un acabado base agua, formulado con resina látex, con propiedades de autoextinguibilidad. Este producto es de un solo componente.

CARACTERISTICAS:

C.F.E. A-26 NORMA forma una película satinada, lavable y con excelente adherencia, resistente a la intemperie y a la formación de algas y microorganismos, no contiene fungicidas mercuriales. C.F.E. A-26 NORMA es un recubrimiento retardante al fuego, autoextinguible, ya que al estar el recubrimiento en contacto al fuego directo, se consume sin generar llama alguna y al retirar la flama, la película inmediatamente se autoextingue.

USOS:

C.F.E. A-26 NORMA se recomienda para la aplicación de superficies exteriores e interiores en cualquier tipo de clima (casa habitación, escuelas, hospitales, construcciones en general, etc.), que requieran de cierta protección para evitar la propagación del fuego en caso de existir algún conato de incendio.

SISTEMA RECOMENDADO:

PRIMARIO: C.F.E. P-29
ACABADO: C.F.E. A-26 NORMA

COLORES:

Cualquier color sobre pedido.

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Densidad: @ 25°C 1.2700 - 1.3500
Viscosidad: @ 25°C 850 - 1150 cPs a 25°C
Sólidos en Peso: 54 - 58 %
Sólidos en Volumen: 42 - 46 %
V O C: < 550 g/L

Rendimiento Teórico:

17.3 m²/L a 1 mils

Espesor Seco Recomendado:

1.2 - 2.0 mils

PROPIEDADES FISICAS:

Resistencia a :

Luz: Excelente
Corrosión: Regular
Abrasión: Buena
Temperatura: 65 °C

Flexibilidad: PASA

Adherencia: 100 %

Dureza: B

Brillo: Mate

PROPIEDADES QUIMICAS:

Acidos:	Mala	
Alcalis:	Regular	Derrames
Disolventes:	Regular	Derrames
Agua:	Excelente	Derrames
Gasolina:	Regular	Derrames

SECADO:

Libre de Polvo: < 30 minutos
Al Tacto: < 30 minutos
Duro: < 1 horas
Repintado: > 45 minutos
Para Inmersión: NO SE RECOMIENDA

PRESENTACION:

En BOTE 1.000, BOTE 4.000, CUBETA
10.000, CUBETA 19.000 LITROS

APLICACION:**Método:**

Brocha CFE-AB, Rodillo CFE-AR, Aspersión CFE-CA, CFE-SA.

Thinner:

Agua máximo 10%

Substratos con aplicación directa:**PREPARACION DE SUPERFICIE:**

La superficie a pintar deberá estar perfectamente seca, libre de polvo, salitre, grasa, pintura en mal estado y cualquier contaminante. Si la aplicación se realiza sobre superficies muy rugosas o porosas sin ningún sello previo, se recomienda la aplicación de C.F.E. P-29 para evitar un consumo excesivo de pintura y una mejor apariencia.

ALMACENAJE:

Conservado en el recipiente original herméticamente cerrado y almacenado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.

C.F.E. A-26 NORMA: 12 meses

CONDICIONES DE APLICACION:

El proceso de aplicación debe efectuarse sobre superficies y/o recubrimientos secos, preparados de acuerdo a lo especificado, que no estén expuestos a la lluvia, tolvaneras, niebla, rocío, brisa, nieve, ni cuando la temperatura de la superficie o del recubrimiento sea menor de 10°C o mayor de 50°C, ni cuando la humedad relativa del aire sea mayor de 85%, la temperatura del sustrato debe estar mínimo 3°C por encima de la temperatura de rocío. No se debe aplicar ningún recubrimiento cuando se tengan vientos con una velocidad mayor de 24 km/h cuando sea por aspersión.

Lavar perfectamente el equipo al terminar de aplicar el producto.

PRIMARIOS RECOMENDADOS**OBSERVACIONES:**

Este producto está certificado bajo la ESPECIFICACIÓN CFE D8500-02 "RECUBRIMIENTOS ANTICORROSIVOS" EDICIÓN 2012.

Para mayor información sobre preparación de superficie, métodos y condiciones de aplicación consultar la ESPECIFICACIÓN CFE D8500-01 "SELECCIÓN Y APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTOS ANTICORROSIVOS" EDICIÓN 2012.

Consulte el manual de aplicación del producto.

PRECAUCION:

Este producto deberá aplicarse en áreas bien ventiladas y con equipo de seguridad adecuado como son mascarilla con doble filtro de carbón activado, goggles, ropa de algodón y guantes ya que contiene sustancias cuya inhalación prolongada pueden afectar la salud.

Consulte a su asesor técnico antes de aplicar.

ATENCION:

Estas sugerencias y datos están basados en información actualizada y son ofrecidas de buena fé pero sin garantía en lo concerniente a la aplicación del producto, ya que las condiciones y métodos de aplicación se encuentran fuera del control de la empresa. Antes de la utilización definitiva del producto, recomendamos al usuario realizar una evaluación detallada del mismo, las muestras le serán proporcionadas por la Empresa.

CF1-25-CA26- - -

Fecha de Revisión :

20/01/2017