



C.F.E. A-5

COPOLÍMERO VINÍLICO

ACABADO VINÍLICO ALTOS SÓLIDOS

DESCRIPCION

C.F.E. A-5 es un producto monocomponente formulado con resinas vinílicas en solución con solventes, contiene plastificantes y pigmentos sólidos a la luz.

CARACTERISTICAS:

C.F.E. A-5 forma una película satinada. Es compatible con primarios ricos en zinc y primarios de vinilo. Es resistente a salpicaduras, derrames y fugas de sustancias químicas y a ambientes agresivos. Tiene excelente flexibilidad.

USOS:

Acabado para protección de superficies metálicas expuestas a ambientes corrosivos y en contacto con una gran diversidad de agentes químicos. También puede ser usado para inmersión en agua cruda y exposición a agua potable o de servicios.

SISTEMA RECOMENDADO:

Primario: C.F.E. P-9
Acabado: C.F.E. A-5

COLORES:

Cualquier color sobre pedido.

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Densidad: @ 25°C 1.0400 a 1.1450 kg/dm³
Viscosidad: @ 25°C 1000 a 2500 cPs a 25°C
Sólidos en Peso: > 44
Sólidos en Volumen: > 29
V O C: < 700 g/L

Rendimiento Teórico:

13.2 m²/L a 1 mils

Espesor Seco Recomendado:

2 a 3 mils

PROPIEDADES FISICAS:

Resistencia a :

Luz: Buena
Corrosión: Buena
Abrasión: Buena
Temperatura: 70 °C

Flexibilidad: Excelente

Adherencia: Buena

Dureza: F

Brillo: Satinado

PROPIEDADES QUIMICAS:

Acidos:	Buena	Salpicaduras
Alcalis:	Buena	Salpicaduras
Disolventes:	Mala	
Agua:	Excelente	Derrames
Gasolina:	Regular	Derrames

SECADO:

Libre de Polvo: < 30 minutos
Al Tacto: < 30 minutos
Duro: < 24 horas
Repintado: 24 horas
Para Inmersión: 7 días

PRESENTACION:

En BOTE 1.000, BOTE 4.000, CUBETA 8.000, CUBETA 10.000, CUBETA 20.000 LITROS

APLICACION:**Método:**

Por aspersión CFE-CA o CFE-SA.

Thinner:

Solvente S-900 del 50 - 80%

Substratos con aplicación directa:

Primario Epóxico

PREPARACION DE SUPERFICIE:

Asegurarse de que la superficie se encuentre libre de impurezas (grasa, humedad, polvo, sales o cualquier contaminante). La capa de primario previamente aplicada, deberá estar perfectamente seca, en caso de tener más de 24 horas de curado, se deberá dar un lijado suave para asegurar la adhesión del acabado.

ALMACENAJE:

Conservado en el recipiente original herméticamente cerrado y almacenado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.

C.F.E A-5 NORMA: 12 meses

CONDICIONES DE APLICACION:

El proceso de aplicación debe efectuarse sobre superficies y/o recubrimientos secos, preparados de acuerdo a lo especificado, que no estén expuestos a la lluvia, tolvaneras, niebla, rocío, brisa, nieve, ni cuando la temperatura de la superficie o del recubrimiento sea menor de 10°C o mayor de 50°C, ni cuando la humedad relativa del aire sea mayor de 85%, la temperatura del sustrato debe estar mínimo 3°C por encima de la temperatura de rocío. No se debe aplicar ningún recubrimiento cuando se tengan vientos con una velocidad mayor de 24 km/h cuando sea por aspersión.

Lavar perfectamente el equipo al terminar de aplicar el producto.

PRIMARIOS RECOMENDADOS

, , C.F.E. P-21

OBSERVACIONES:

Este producto está certificado bajo la ESPECIFICACIÓN CFE D8500-02 "RECUBRIMIENTOS ANTICORROSIVOS" EDICIÓN 2009.

Para mayor información sobre preparación de superficie, métodos y condiciones de aplicación, consultar la ESPECIFICACIÓN CFE D8500-01 "SELECCIÓN Y APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTOS ANTICORROSIVOS" EDICIÓN 2007.

Consulte manual de aplicación del producto.

PRECAUCION:

Este producto deberá aplicarse en áreas bien ventiladas y con equipo de seguridad adecuado como son mascarilla con doble filtro de carbón activado, goggles, ropa de algodón y guantes ya que contiene sustancias cuya inhalación prolongada pueden afectar la salud.

Consulte a su asesor técnico antes de aplicar.

ATENCION:

Estas sugerencias y datos están basados en información actualizada y son ofrecidas de buena fé pero sin garantía en lo concerniente a la aplicación del producto, ya que las condiciones y métodos de aplicación se encuentran fuera del control de la empresa. Antes de la utilización definitiva del producto, recomendamos al usuario realizar una evaluación detallada del mismo, las muestras le serán proporcionadas por la Empresa.

CF1-92-C0A5- - -7710

Fecha de Revisión :

22/07/2014

EL NERVION S.A. DE C.V. Aldama 5 La Escuela Tlalnepantla, Edo. de México Tel. 21-69-04-70

Fax. 53 61 94 76 <http://www.nervion.com.mx>