

VINYL - ALQUIDAL

**PRIMARIO DE MANTENIMIENTO SECADO RAPIDO****DESCRIPCION**

NERVION® P-570 es un primario vinil - alquidálico de secado rápido.

**CARACTERISTICAS:**

NERVION® P-570 seca y endurece con rapidez; su adherencia a superficies metálicas es excelente .

Tiene buen poder anticorrosivo en ambiente urbano, es de fácil manejo y aplicación, puede recubrirse con pinturas alquidales o esmalte acrílico.

El desempeño de este producto es superior a la de los primarios alquidales convencionales.

**USOS:**

NERVION® P-570 se utiliza como primario de mantenimiento de secado rápido y fácil aplicación. Para pintar en clima húmedo, no costero; estructuras, tanques, barandales, puertas , ventanas, casas, edificios, fábricas, talleres etc.

**SISTEMA RECOMENDADO:**

Primario: NERVION® P-570  
Acabado: NERVION® 45

**COLORES:**

Rojo óxido y gris.

**ESPECIFICACIONES TECNICAS:**

**Densidad: @ 25°C** 1.200 ± 0.050 g/cm<sup>3</sup>

**Viscosidad: @ 25°C** 500 - 700 cps. Brookfield

**Sólidos en Peso:** 51.00 ± 1.0 %

**Sólidos en Volumen:** 31.00 ± 1.0 %

**V O C:** < 580 g/l

**Rendimiento Teórico:**

12.2 m<sup>2</sup>/l a 1 mils. de espesor seco.

**Espesor Seco Recomendado:**

2.0 - 3.0 milsésimas de pulg

**PROPIEDADES FISICAS:****Resistencia a :**

**Luz:** Buena

**Corrosión:** Excelente

**Abrasión:** Buena

**Temperatura:** 60 °C

**Flexibilidad:** Pasa mandril cónico

**Adherencia:** 100 % cuadrícula

**Dureza:** H

**Brillo:** Mate

**PROPIEDADES QUIMICAS:**

**Acidos:** Regular

**Alcalis:** Regular

**Disolventes:** Buena

**Agua:** Excelente

**Gasolina:** Buena

**SECADO:**

**Libre de Polvo:** < 10 minutos

**Al Tacto:** < 20 minutos

**Duro:** 24 horas

**Repintado:** > 30 minutos

**Para Inmersión:** No recomendado

**PRESENTACION:**

En BOTE 2.000,BOTE 4.000,CUBETA 8.000,CUBETA 10.000,CUBETA 20.000 LITROS

**APLICACION:****Método:**

Aspersión convencional, airless, brocha.

**Thinner:**

Solvente S-124 en 15 - 30%

**Substratos :**

, Acero, Acero al carbón (Estructural), Madera

**PREPARACION DE SUPERFICIE:**

Asegurarse que la superficie se encuentre libre de grasa , polvo, humedad , óxido o cualquier otro contaminante. Para tal efecto podrán utilizarse métodos mecánicos y/o manuales de limpieza.

**ALMACENAJE:**

Conservado en el recipiente original herméticamente cerrado y almacenado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.  
12 meses

**CONDICIONES DE APLICACION:**

No se aplique este producto si la temperatura ambiente está abajo de 4°C o por arriba de los 43°C. La humedad relativa deberá ser inferior a 80%.

**Lavar perfectamente el equipo al terminar de aplicar el producto.**

**ACABADOS RECOMENDADOS**

NERVION® 45, NERVION® 50, ACRYNER® 15, ACRYNER® 25, ACRYNER® 15

**OBSERVACIONES:****PRECAUCION:**

***Este producto deberá aplicarse en áreas bien ventiladas y con equipo de seguridad adecuado como son mascarilla con doble filtro de carbón activado, goggles, ropa de algodón y guantes ya que contiene sustancias cuya inhalación prolongada pueden afectar la salud.***

***Consulte a su asesor técnico antes de aplicar.***

**ATENCION:**

***Estas sugerencias y datos están basados en información actualizada y son ofrecidas de buena fé pero sin garantía en lo concerniente a la aplicación del producto, ya que las condiciones y métodos de aplicación se encuentran fuera del control de la empresa. Antes de la utilización definitiva del producto, recomendamos al usuario realizar una evaluación detallada del mismo, las muestras le serán proporcionadas por la Empresa.***

**J11-01-0570-0033- -0003**

**Fecha de Revisión :**

**08/11/2005**