



DURALASTIC

POLIURETANO MONOCOMPONENTE

POLIURETANO FLEXIBLE PARA AGLOMERADOS.

DESCRIPCION

DURALASTIC es un aglutinante a base de poliuretano monocomponente.

CARACTERISTICAS:

DURALASTIC tiene excelente flexibilidad y adherencia cuando se utiliza para aglomerar hule sintético molido.

USOS:

DURALASTIC se utiliza para aplicaciones diversas de aglomerado, por ejemplo, granulado de hule natural o sintético, poliuretano, plástico, madera, etc.

SISTEMA RECOMENDADO:

DURALASTIC

COLORES:

TRANSPARENTE
Ver observaciones.

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Densidad: @ 25°C 1.05- 1.09 g/cm³
Viscosidad: @ 25°C 15000 +/- 1000 cps
Sólidos en Peso: > 97 %
Sólidos en Volumen: > 96 %
V O C: <30 gr/ lt

Rendimiento Teórico:

NO APLICa

Espesor Seco Recomendado:

NO APLICA

PROPIEDADES FISICAS:**Resistencia a :**

Luz: Regular
Corrosión: Mala
Abrasión: Buena
Temperatura: 60 °C

Flexibilidad: EXCELENTE

Adherencia: 100%

Dureza: NO APLICA

Brillo:

PROPIEDADES QUIMICAS:

Acidos: Regular

Alcalis: Regular

Disolventes: Regular

Agua: Excelente

Gasolina: Regular

SECADO:

Libre de Polvo: <140 minutos

Al Tacto: <160 minutos

Duro: > 24 HRS

Repintado: NO APLICA

Para Inmersión: NO APLICA

PRESENTACION:

En KILO 1.000, KILO 4.000 LITROS

APLICACION:**Método:**

NO APLICA

Thinner:

NO APLICA

Substratos :

Llantas y neumáticos, Madera

PREPARACION DE SUPERFICIE:**ALMACENAJE:**

Conservado en el recipiente original herméticamente cerrado y almacenado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.

6 MESES

CONDICIONES DE APLICACION:

No se aplique este producto si la temperatura ambiente está abajo de 4°C o por arriba de los 43°C. No se aplique este producto si la temperatura del sustrato no se encuentra al menos a 3°C por encima del punto de rocío y la humedad relativa en el ambiente es mayor del 85%.

No se deberá mezclar pintura ya preparada con reactor, con pintura nueva

Lavar perfectamente el equipo al terminar de aplicar el producto.

ACABADOS RECOMENDADOS**OBSERVACIONES:**

Si se requiere pigmentar el DURALASTIC para tener aglomerados de colores se recomienda utilizar máximo 5% en volumen de PASTA PARA DURALASTIC.

PRECAUCION:

Este producto deberá aplicarse en áreas bien ventiladas y con equipo de seguridad adecuado como son mascarilla con doble filtro de carbón activado, goggles, ropa de algodón y guantes ya que contiene sustancias cuya inhalación prolongada pueden afectar la salud.

Consulte a su asesor técnico antes de aplicar.

ATENCION:

Estas sugerencias y datos están basados en información actualizada y son ofrecidas de buena fé pero sin garantía en lo concerniente a la aplicación del producto, ya que las condiciones y métodos de aplicación se encuentran fuera del control de la empresa. Antes de la utilización definitiva del producto, recomendamos al usuario realizar una evaluación detallada del mismo, las muestras le serán proporcionadas por la Empresa.

P11-06-DLAS- - -4650

Fecha de Revisión :

24/01/2017

EL NERVION S.A. DE C.V. Aldama 5 La Escuela Tlalnepantla, Edo. de México Tel. 21-69-04-70

Fax. 53 61 94 76 <http://www.nervion.com.mx>