



NERPLASTIK

ACRILICO BASE AGUA

IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO TECHOS Y MUROS

DESCRIPCION

NERPLASTIK es un recubrimiento elastomerico impermeabilizante tipo acrílico emulsionado de muy fácil aplicación y excelente desempeño.

CARACTERISTICAS:

NERPLASTIK destaca por su excelente adhesión, resistencia a la intemperie, mínima absorción de humedad y notables propiedades mecánicas.
Producto de muy fácil aplicación y excelente desempeño en cualquier tipo de clima.

USOS:

NERPLASTIK, se recomienda para utilizarse en cualquier tipo de clima en techos y muros, con ó sin mebranas ó fibras de refuerzo.
APLICAR ESTE PRODUCTO EN TECHOS CON DRENAJES ADECUADOS, ESTRUCTURALMENTE SANOS Y CON PENDIENTES MAYORES AL 2%.

SISTEMA RECOMENDADO:

NERSEAL@10 1 a 2 mils. e.s. (SELLADOR)
NERPLASTIK 15 a 20 mils e.s. (ACABADO)

COLORES:

Blanco, rojo óxido, verde.

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Densidad: @ 25°C 1.230 ± 0.05 g/cm³
Viscosidad: @ 25°C 21000 - 26000 cps
Sólidos en Peso: 50 ± 1 %
Sólidos en Volumen: 36 ± 1 %
V O C: < 50 g/l

Rendimiento Teórico:

14.17 m²/l a 1 mils.

Espesor Seco Recomendado:

15 - 20 mils.

PROPIEDADES FISICAS:

Resistencia a :

Luz: Excelente
Corrosión: Buena
Abrasión: Buena
Temperatura: 55 °C

Flexibilidad: Pasa mandril cónico.

Adherencia: 100 %

Dureza: 4B

Brillo: MATE.

PROPIEDADES QUIMICAS:

Acidos: Regular

Alcalis: Regular

Disolventes: Regular

Agua: Excelente

Gasolina: Regular

SECADO:

Libre de Polvo: < 30 min.

Al Tacto: < 60 min.

Duro: 24 horas

Repintado: 2 - 3 horas.

Para Inmersión: No se recomienda

PRESENTACION:

En BOTE 1.000, BOTE 4.000, CUBETA 10.000, CUBETA 19.000 LITROS

APLICACION:**Método:**

Airless, brocha, rodillo. cepillo.

Thinner:

En caso necesario, agua en un 5 % máx.

Substratos con aplicación directa:

Concreto, Pintura intemperizada, Aplanados de cemento, Yeso, Ladrillo, Superficies minerales y mampostería

PREPARACION DE SUPERFICIE:

Asegurarse de que se encuentre perfectamente limpia, seca y libre de materiales (impermeabilizantes aplicados con anterioridad, pintura) en mal estado, polvo, salitre y cualquier agente extraño. Si se aplica sobre superficies de cemento, estas deberán tener 4 semanas de fraguado como mínimo.

IMPORTANTE: REVISAR LAS PENDIENTES Y BAJADAS DE AGUA PARA PERMITIR EL LIBRE DESALOJO DE AGUA Y EVITAR ENCHARCAMIENTOS.

ALMACENAJE:

Conservado en el recipiente original herméticamente cerrado y almacenado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
12 meses

CONDICIONES DE APLICACION:

No se aplique este producto si la temperatura ambiente está abajo de 4°C o por arriba de los 43°C. La humedad relativa deberá ser inferior a 80%.

Lavar perfectamente el equipo al terminar de aplicar el producto.

PRIMARIOS RECOMENDADOS

NERVION® 100, NERSEAL® 10

OBSERVACIONES:

EL NERPLASTIK SE PUEDE APLICAR SIN LA NECESIDAD DE USAR ALGÚN TIPO DE SELLADOR SOBRE PINTURA INTEMPERIZADA SIEMPRE Y CUANDO ESTA SE ENCUENTRE EN BUEN ESTADO. LAVAR PERFECTAMENTE EL EQUIPO AL TERMINAR DE APLICAR EL PRODUCTO.

PRECAUCION:

Este producto deberá aplicarse en áreas bien ventiladas y con equipo de seguridad adecuado como son mascarilla con doble filtro de carbón activado, goggles, ropa de algodón y guantes ya que contiene sustancias cuya inhalación prolongada pueden afectar la salud.

Consulte a su asesor técnico antes de aplicar.

ATENCION:

Estas sugerencias y datos están basados en información actualizada y son ofrecidas de buena fé pero sin garantía en lo concerniente a la aplicación del producto, ya que las condiciones y métodos de aplicación se encuentran fuera del control de la empresa. Antes de la utilización definitiva del producto, recomendamos al usuario realizar una evaluación detallada del mismo, las muestras le serán proporcionadas por la Empresa.

V21-18-NPLA- - -3000

Fecha de Revisión :

01/02/2017

EL NERVION S.A. DE C.V. Aldama 5 La Escuela Tlalnepantla, Edo. de México Tel. 21-69-04-70

Fax. 53 61 94 76 <http://www.nervion.com.mx>