



AQUATRAFIK 100 SM

RECUBRIMIENTO 100 % ACRILICO

PINTURA PARA TRAFICO BASE AGUA

DESCRIPCION

AQUATRAFIK 100 SM es una pintura ecológica de tráfico base agua de altos sólidos que proporciona una excelente adherencia sobre concreto y asfalto.

Este material contiene productos inflamables, mantengalo alejado de chispas y fuego

CARACTERISTICAS:

Ofrece excelente adherencia cuando es aplicado sobre concreto hidráulico y también sobre asfalto una vez que estos han alcanzado su curado total.

USOS:

Puede ser utilizada para señalización de aeropuertos, autopistas, vialidades urbanas, estacionamientos, estaciones de servicio y toda clase de señalizaciones viales.

SISTEMA RECOMENDADO:

N/A

COLORES:

Amarillo Trafico, Blanco

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Densidad: > 1.88 g/Lt
Viscosidad: > 1000 cps
Sólidos en Peso: > 78 %
Sólidos en Volumen: > 57 %
V O C: < 150 g/Lt

Rendimiento Teórico:

5.6 m²/Lt a 4 mils de espesor seco

Espesor Seco Recomendado:

3-8 mils de espesor seco

PROPIEDADES FISICAS:

Resistencia a :

Luz: Buena

Corrosión: NO APLICA

Abrasión: Excelente

Temperatura: 50 °C

Flexibilidad: Pasa Mandril Conico

Adherencia: 100%

Dureza: N/A

Brillo:

PROPIEDADES QUIMICAS:

Acidos: NO APLICA

Alcalis: NO APLICA

Disolventes: NO APLICA

Agua: Excelente SALPICADURAS

Gasolina: Buena

SECADO:

Libre de Polvo: 20 minutos

Al Tacto: 30 minutos

Duro: 24 hrs

Repintado: 1-2 hrs

Para Inmersión: NO APLICA

PRESENTACION:

En BOTE 1.00, BOTE 4.00, CUBETA 19.00, TAMBOR 200.00 LITROS

APLICACION:**Método:**

máquina pintarayas, aspersion, brocha, rodillo.

Thinner:

Agua

Substratos con aplicación directa sin primario :

Concreto, Asfalto

PREPARACION DE SUPERFICIE:

Antes de aplicar AQUATRAFFIC 100 SM ya sea sobre concreto hidráulico o asfalto la superficie debe de estar limpia seca y libre de gravilla, polvo, grasa y aceite, los pavimentos nuevos o con riego de sello deben tener un curado mínimo de 30 días antes de la aplicación de la pintura.

ALMACENAJE:

Conservado en el recipiente original herméticamente cerrado y almacenado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
12 meses

CONDICIONES DE APLICACION:

No se aplique este producto si la temperatura ambiente está abajo de 4 °C o por arriba de los 43 °C. La humedad relativa deberá ser inferior a 90%.

Lavar perfectamente el equipo al terminar de aplicar el producto.

PRIMARIOS RECOMENDADOS**OBSERVACIONES:**

Para el cálculo de material considere de un 15 a 20% de mermas en función del estado de la superficie y las condiciones de aplicación.

PRECAUCION:

Este producto deberá aplicarse en áreas bien ventiladas y con equipo de seguridad adecuado como son mascarilla con doble filtro de carbón activado, goggles, ropa de algodón y guantes ya que contiene sustancias cuya inhalación prolongada pueden afectar la salud.

Consulte a su asesor técnico antes de aplicar.

ATENCION:

Estas sugerencias y datos están basados en información actualizada y son ofrecidas de buena fé pero sin garantía en lo concerniente a la aplicación del producto, ya que las condiciones y métodos de aplicación se encuentran fuera del control de la empresa. Antes de la utilización definitiva del producto, recomendamos al usuario realizar una evaluación detallada del mismo, las muestras le serán proporcionadas por la Empresa.

V21-37-AQSÑ- - -3000

Fecha de Revisión :
25/11/2008