



# MANUAL DE APLICACIÓN

### SISTEMA RECOMENDADO

DURALASTIC

### PREPARACION DE SUPERFICIE

#### ADELGAZADOR

NO APLICA

#### EQUIPOS DE APLICACION

NO APLICA

### PROCEDIMIENTO DE APLICACION

1. Revisar que las fechas de caducidad se encuentran vigentes antes de utilizar el producto.
2. Es muy importante considerar que la cantidad de DURALASTIC a utilizar dependerá del tipo de caucho, forma, granulometría, etc.,
3. Una dosis típica de DURALASTIC es colocar 250 g de aglomerado de caucho e ir agregando poco a poco 40 g de resina. Mezclar por medio manual o con batidora homogéneamente hasta tener una pasta completamente humectada sin excesos de DURALASTIC.
4. Vaciar la mezcla anterior en el molde o lugar donde se vaya a quedar el piso, compactar firmemente con una llana o herramienta similar y dejar curar el material.
5. El recubrimiento es de curado al aire por lo que se deberá de colocar y no taparlo ya que si se coloca una placa de prensa o plástico, no podrá curar.
6. Se recomienda realizar una serie de ensayos para determinar las cantidades de caucho y de DURALASTIC necesario para el proyecto, ya que las cantidades antes mencionadas son orientativas.
7. El tapete formado se logrará después de 24 horas de haber hecho la aplicación. El tiempo dependerá del espesor final del tapete, a mayor espesor mayor tiempo y viceversa.
8. Tapar perfectamente los sobrantes de DURALASTIC ya que como se mencionó es un producto que cura por humedad mismo que afectará la vida de anaquel.

### PRECAUCION

Este producto deberá aplicarse en áreas bien ventiladas y con el equipo de seguridad adecuado como son mascarillas con doble filtro de carbón activado, goggles, ropa de algodón y guantes, ya que contiene sustancias cuya inhalación prolongada puede afectar la salud. Consulte a su asesor técnico antes de aplicar.

### CONDICIONES DE APLICACION

No se aplique este producto si la temperatura ambiente está abajo de 4°C o por arriba de los 43°C. No se aplique este producto si la temperatura del substrato no se encuentra al menos a 3°C por encima del punto de rocío y la humedad relativa en el ambiente es mayor del 85%.

No se deba mezclar pintura ya preparada con reactor, con pintura nueva

### ALMACENAJE

Conservados en el recipiente original herméticamente cerrados y almacenados en un lugar fresco, seco y bien ventilado

6 MESES

### OBSERVACIONES

Si se requiere pigmentar el DURALASTIC para tener aglomerados de colores se recomienda utilizar máximo 5% en volumen de PASTA PARA DURALASTIC.

### ATENCIÓN/GARANTÍA

Estas sugerencias y datos están basados en información actualizada y son ofrecidas de buena fe sin garantía en lo concerniente a la aplicación del producto ya que las condiciones y métodos de aplicación se encuentran fuera del control de la empresa. Antes de la utilización definitiva del producto, recomendamos al usuario realizar una evaluación detallada del mismo; las muestras le serán proporcionadas por la empresa.

NOTA: Las personas hipersensibles deberán usar indumentaria de protección, guantes y cremas de protección para la cara, manos y otras áreas expuestas.

P11-06-DLAS