

MANUAL DE APLICACIÓN

SISTEMA RECOMENDADO

Agregar la dosificación adecuada directamente al producto.

PREPARACION DE SUPERFICIE

ADELGAZADOR

S-124 máximo el 50%.

EQUIPOS DE APLICACION

brocha, rodillo y aspersión convencional.

PROCEDIMIENTO DE APLICACION

1. Utilizar el producto siempre de acuerdo a la hoja técnica y a lo que se describe en la hoja de seguridad.
2. Agregar lentamente el Z MATIZANTE PARA POLIURETANO DE ALTO DESEMPEÑO a la pintura (base), según los efectos que se deseen, seguir la dosis que se sugiere en la FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO. La adición será sobre el volumen de pintura a trabajar, es decir: a 1 L de NERGLASS@720 (base) se le agregarán 85 g de Z MATIZANTE PARA POLIURETANO DE ALTO DESEMPEÑO, para obtener un brillo aproximado menor a 10 UDB (Unidades De Brillo).

*** ANTES DE MATIZAR POR COMPLETO TODA LA BASE SE RECOMIENDA REALIZAR SUS PRUEBAS PARA DETERMINAR LA DOSIS ÓPTIMA SEGÚN LAS UNIDADES DE BRILLO QUE SE DESEAN, SE RECOMIENDA HACER PRUEBAS EMPLEANDO DOS TERCERAS PARTES DE LAS DOSIS SUGERIDA. ***

3. Incorporarlo perfectamente a la base por medio de agitación mecánica o manual por un tiempo de 3 a 5 minutos o hasta obtener una apariencia homogénea. No agitar en exceso ni a altas velocidades ya que el aditivo puede degradarse con la agitación, provocando efectos más brillantes de lo esperado.
4. Tener mucho cuidado en el momento de la incorporación ya que se tiene que hacer de forma espolvoreada y lentamente para que no se aglomere el Z MATIZANTE PARA POLIURETANO DE ALTO DESEMPEÑO en la base, ya que si se agrega de otra forma es posible que se generen aglomerados de diferentes tamaños en la base y en la aplicación final lo que ocasionaría un brillo no uniforme.
5. Realizar la mezcla de la base ya modificada con el Z MATIZANTE PARA POLIURETANO con el reactor adecuado según la base trabajada.
6. Agregar el solvente de dilución hasta obtener la viscosidad óptima de aplicación según el método de aplicación seleccionado. Se recomienda el empleo de solvente S-124 para potencializar los efectos.
7. Realizar la aplicación según la técnica de aplicación. Es muy probable que durante la aplicación puedan observarse zonas donde el efecto matizado es menor o mayor, esto es debido al equipo y técnica de aplicación. Para tratar de corregir este defecto se recomienda hacer aplicaciones a manos cruzadas en forma perpendicular. Seguir el manual de aplicación del producto trabajado.
8. Lavar los materiales utilizados perfectamente bien con S-124.
9. Cerrar perfectamente bien los sobrantes de Z MATIZANTE PARA POLIURETANO DE ALTO DESEMPEÑO que no se haya utilizado para que

pueda volverse a utilizar en otra aplicación o producto. Mantener alejados de la humedad en un lugar fresco y seco.

PRECAUCION

Este producto deberá aplicarse en áreas bien ventiladas y con el equipo de seguridad adecuado como son mascarillas con doble filtro de carbón activado, goggles, ropa de algodón y guantes, ya que contiene sustancias cuya inhalación prolongada puede afectar la salud. Consulte a su asesor técnico antes de aplicar.

CONDICIONES DE APLICACION

No utilice este producto si la temperatura ambiente está por debajo de 5°C y mayor a 35°C. No aplicar el producto matizado si la temperatura del sustrato se encuentra por arriba de los 35°C o de 2 a 3°C por encima del punto de rocío pero sin sobrepasar los 35°C. NO APLICAR BAJO EXPOSICIÓN DIRECTA CON LA LUZ SOLAR.

ALMACENAJE

Conservados en el recipiente original herméticamente cerrados y almacenados en un lugar fresco, seco y bien ventilado
12 meses

OBSERVACIONES

Temperatura ambiente: superior a 5°C y menor a 35°C.
Temperatura del sustrato: de 2 a 3°C por encima del punto de rocío y menor a 35°C. NO APLICAR la pintura sobre soportes recalentados por exposición al sol ya esto originaría una evaporación muy rápida del solvente provocando manchados y briseado.
El nivel de brillo irá disminuyendo en la medida que se aumente la cantidad de aditivo. Se recomienda aplicar en primer lugar el mismo acabado pero en tono brillante y terminar un una mano o dos manos del producto matizado, ésta como última capa o capas aplicadas hasta conseguir la opacidad deseada, habrá que dar un tiempo de oreo entre mano y mano de 10 a 15 minutos, NO APLICAR manos muy cargadas ya que el efecto matizado no se conseguirá. Se recomienda utilizar el solvente S-124 para realizar la aplicación. EL EFECTO PODRÁ VARIAR SEGÚN EL COLOR, EL ESPESOR DE PELÍCULA, SOLVENTE UTILIZADO, TÉCNICA DE APLICACIÓN Y EQUIPO DE APLICACIÓN.

ATENCIÓN/GARANTÍA

Estas sugerencias y datos están basados en información actualizada y son ofrecidas de buena fe sin garantía en lo concerniente a la aplicación del producto ya que las condiciones y métodos de aplicación se encuentran fuera del control de la empresa. Antes de la utilización definitiva del producto, recomendamos al usuario realizar una evaluación detallada del mismo; las muestras le serán proporcionadas por la empresa.

NOTA: Las personas hipersensibles deberán usar indumentaria de protección, guantes y cremas de protección para la cara, manos y otras áreas expuestas.



Z MATIZANTE PARA POLIURETANO DE ALTO DESEMPEÑO

MATIZANTE PARA POLIURETANO

MANUAL DE APLICACIÓN

Z96-49-MAPU